

КО-8101+ХС-068_Грунтовка хс-068-068 грунтовка хс*068:грунтовка хс-068= Эмали МЛ-

КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Завод лакокрасочных материалов

СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ

Отдел сбыта Тел.: (044) 383-15-34
(044) 383-24-82
(095) 422-01-09
(067) 766-35-73

03124, г. Киев,
ул. Василенко, 7-А

AvizInfo.com.ua

Сімферополь, Україна

КО-8101+ХС-068_Грунтовка хс-068-068 грунтовка хс*068:грунтовка хс-068=

Эмали МЛ-158 (ТУ 6-10-1096-71) разных цветов образуют покрытия с характерным рисунком шагреновой кожи и применяются для окраски приборов, деталей станков, машин и т. п. Эмали содержат большое количество пигментов и наполнителей.

Верхний слой покрытия наносят распылением под уменьшенным по сравнению с обычным давлением воздуха. Для получения покрытия с крупным рисунком вначале наносят под избыточным давлением 0,5 атм первый слой эмали с вязкостью 20 сек (по ВЗ-4); после сушки этого слоя на воздухе в течение 20-30 мин наносят второй слой эмали с вязкостью 30 сек (по ВЗ-4) при избыточном давлении 0,1 атм и сушат покрытие при 130 °С в течение 1 ч.

Покрытие с мелким слабо выраженным рисунком получают путем нанесения первого слоя эмали при избыточном давлении воздуха 0,5 атм с последующей сушкой при температуре 130 °С в течение 10-15 мин, а затем второго слоя при избыточном давлении 0,2 атм (вязкость эмали 20 сек по ВЗ-4) с сушкой 1 ч при 130 °С.

Покрытия эмалями МЛ-158 обладают хорошей адгезией к шлифованной поверхности стали и дюралюминия, имеют твердость 0,55-0,65, стойки к действию воды, бензина, масла, повышенной температуры и влажного воздуха, но недостаточно эластичны.

Срок изготовления заказа 3-4 дня после оплаты.

Отправка по городам Украины.

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Кривцова Елена Владимировна**(062) 341-04-98**